

编号 (No) : WLZC-20200325

检 验 报 告

TEST REPORT

广州市未来之窗新材料股份有限公司
Guangzhou Willstrong New Material Holding Co.,Ltd.

检 验 报 告

Test Report

编号：WLZC-20200325

产品名称	陶板蜂窝复合板	报告编号	WLZC-20200325
型号名称	/	产品规格	1.0/1.0-20mm+8mm
生产批号	/	生产日期	2020 年 3 月 15-25 日
样品数量	5 件	样品状态	完好
施工单位	/	检验时间	2020-03-25
工程名称		产品面积	/
检验类别	抽样自检	验讫日期	2020-03-25
检验依据	JG/T 328-2011 《建筑装饰用石材蜂窝复合板》		
检验环境	按标准要求		
检验结论	检验项目符合标准 JG/T 328-2011 《建筑装饰用石材蜂窝复合板》要求，判定合格。 (检验报告专用章) 签发日期：2020 年 03 月 25 日		
备注	(此处空白)		

审核：董先锋

主检：程桂平

检 验 报 告

Test Report

编号: WLZC-20200325

编号	检验项目	标准要求		检验结果	单项评价	检验方法	检验设备
1	外观质量	外观应整洁,正反面无铝蜂窝芯外露,折边无明显裂纹,非装饰面无影响产品使用的损伤,产品无脱胶。装饰面无凹痕、印痕、漏涂、鼓泡,无明显疵点、擦伤和划伤现象,色差不明显。		外观整洁,正反面无铝蜂窝芯外露,折边无明显裂纹,非装饰面无影响产品使用的损伤,产品无脱胶。装饰面无凹痕、印痕、漏涂、鼓泡,无明显疵点、擦伤和划伤现象,色差明显。	符合	JG/T 328-2011	——
2	滚筒剥离强度, N·mm/mm	平均值	≥ 50.0	52	符合	JG/T 328-2011	微机控制电子万能试验机
		最小值	≥ 40.0	45	符合		
3	铝板厚度, mm	面板	≥ 1.0	1.01	符合	JG/T 328-2011	最小分度值为 0.01mm 的千分尺
		背板	≥ 1.0	1.02	符合		
4	耐热水性	外观	无鼓泡、脱胶、剥落、开裂及涂层变色	无鼓泡、脱胶、剥落、开裂及涂层变色	符合	置恒温 98±2℃ 蒸馏水中 2H	数显恒温水浴锅
		剥离强度, N·mm/mm	外观无异常,平拉粘结强度平均值下降率/%	无异常,粘结强度 ≤ 15	符合		

审核: 董先锋

主检: 程桂平

检 验 报 告

Test Report

编号: WLZC-20200325

编号	检验项目	标准要求		检验结果	单项评价	检验方法	检验设备
5	平拉强度, MPa	平均值	≥ 0.8	0.87	符合	JG/T 328-2011	微机控制 电子万能 试验机
		最小值	≥ 0.6	0.65	符合		
6	耐沾污性	无明显残余污染痕迹			符合	JG/T 328-2011	/
7	表面平整度	$\leq 2.0\text{mm}$			符合	JG/T 328-2011	最小分度 值为 0.01mm 的千分尺
8	抗冻性	无破坏			符合	/	
9	平压弹性模量 MPa	≥ 30		32	符合	JG/T 328-2011	微机控制 电子万能 试验机
10	弯曲刚度 MPa	$\geq 1.0 \times 10$		1.0×10^9	符合	JG/T 328-2011	微机控制 电子万能 试验机
11	弯曲强度 MPa	≥ 4.0		4.3	符合	JG/T 328-2011	微机控制 电子万能 试验机
12	耐温差	外观良好, 弯曲强度 下降率/% ≤ 20		17	符合	JG/T 328-2011	微机控制 电子万能 试验机

审核: 董先锋

主检: 程桂平

说 明

- 1, 本报告无“质量专用章”和骑缝章无效。
- 2, 本报告无主检、审核签字无效。
- 3, 本报告涂改、部分复印无效。
- 4, 对本报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本中心提出, 逾期恕不受理。
- 5, 本报告只对本批次产品负责。

广州市未来之窗新材料股份有限公司

地址: 广州经济技术开发区东区骏达路 118 号

邮编: 510760

电话: 020-62663999

网址: www.willstrong360.com

电子邮箱: info@willstrong360.com